



DRASTA C 1000 W



Aceites de temple elaborados a partir de bases minerales refinadas y aditivadas.

APLICACION

DRASTA C 1000 W

- Aceite de baja viscosidad, que proporciona alta velocidad de enfriamiento, que otorga temple duros.
- De característica lavable es recomendado para obtener una adecuada limpieza en piezas templadas que deben someterse a un revenido posterior.

VALORES TIPICOS

CARACTERISTICAS	ASTM	UNIDADES	DRASTA C 1000 W
Viscosidad a 40°C	ASTM D 445	cSt	16
Viscosidad a 37,8°C	ASTM D 341	SSU	80
Indice de viscosidad	ASTM D 2270		100
Punto de Inflamación	ASTM D 92	°C	170
Punto de Ecurrimiento	ASTM D 97	°C	-12

Los valores de las características que figuran en este cuadro son promedios dados a título indicativo.

TOTAL LUBRICANTES ARGENTINA S.A.
Chiclana 209 – B1766BKE - Tablada –
Partido de la Matanza –
Pcia. de Buenos Aires - Argentina

R03/05.06

La utilización de este producto de acuerdo a nuestras recomendaciones y para la aplicación para la cual fue diseñado, no presenta riesgos en particular. Una ficha de seguridad conforme a la legislación en vigor en la República Argentina está disponible a través de nuestros representantes comerciales de zona.